## **DATENBLATT**



Magnetfolie 200, anisotrop, einseitig mehrpolig magnetisiert, hitzebeständig

## Physikalische Eigenschaften:

Allgemeines: Die Magnetfolie besteht aus einer Mischung von Strontium-

Ferritpulver und einem elastischen, thermoplastischen Bindemittel. Sie kann mechanisch bearbeitet werden

(z.B.: geschnitten, gestanzt, etc.).

**Zusammensetzung:** Strontium Ferrit 85 – 95 % (CAS.Nr. 12023-91-5)

Barium Ferrit 2 - 4 % (CAS.Nr. 11138-11-7)

Acrylonitrile/

Butadiene Polymer 6 - 10 % (CAS.Nr. 9003-18-3)

**Basismaterial:**  $610 \times 15.000 \times 1 \text{ mm}$ 

Spezifisches Gewicht: 3,71 g/cm<sup>3</sup>

Materialhärte: 44 Grad (Shore D)

**Haftkraft:** ca. 130 g/cm<sup>2</sup>

max. Dauereinsatztemperatur: +120° Celsius

kurzfristig bis + 250 °C einsetzbar

**Temperaturbeiwert:** 0,2 % pro 1 °C

**Toleranz:**  $\pm 0.03$  mm (Materialstärke)

**Ausführungen:** roh, einseitig selbstklebend ausgerüstet, mit Farbfolien beschichtet etc.

die Magnetfolie entspricht der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)

## **Magnetische Werte:**

Energieprodukt: BxHmax 11,1 kJ/m<sup>3</sup>

**Remanenz:** Br 245 mT

Koerzitivfeldstärke: HCB 202 kA/m

HCJ 257 kA/m

Wachtelberg 30 Tel.: +49 (0) 9367 / 98977-0 E-Mail: info@schallenkammer.de D-97273 Kürnach Fax: +49 (0) 9367 / 98977-45 Web: www.schallenkammer.de